

URSA THERMO ULTRA 33

URSA
GLASSWOOL



Vatei ir lieliskas siltumizolācijas īpašības. Ziemā māja būs silta, bet vasarā karstajā laikā patīkami vēsa. Ursa Glaswool ir arī efektīvs skaņu izolējošs materiāls, kā arī nedegošs ar ugunsdrošības klasi (Euroclass) A1, kurš efektīvi samazina ugunsgrēka rašanās un izplatīšanās risku.

! Svarīgi

Minerālvate pārsvarā tiek ražota no pārstrādātiem (reciklētiem) materiāliem un vienlaicīgi pati ir pilnībā 100% pārstrādājama. Minerālvatē ir apvienotas divas svarīgākās siltumizolācijas īpašības:

- ilgtermiņā "nesasēžās" konstrukcijās
 - siltumizolējošās īpašības ilgtermiņā nesamazinās.
- Papildus tai piemīt tādas īpašības kā:
- **ugunsdrošība (Euroclass A1 – NEDEGOŠS materiāls)**
 - kompresijas spēja;
 - ļoti mazs svars;
 - ērti transportējama un uzglabājama;
 - ērta lietošana;
 - nav pretestības pret ūdens tvaiku difūziju.

tas padara to par vienu no labākajiem siltumizolācijas risinājumiem.

Minerālvate loksnes. Nedegošs materiāls, tvaiku caurlaidīgs, izturīgs pret pelējumu un pelējuma sēnītēm, izgatavots no elastīgām šķiedrām. Ideāli aizpilda vietu starp konstrukcijām. Labi izolē skaņu. Novērš aukstuma tiltiņu rašanos.

TEHNISKIE PARAMETRI

Siltumvadītspēja	$\lambda_D \rightarrow$	0,033 W/(m*K) nemainīgs
reakcija uz uguni	euroclass $\rightarrow$	A1 (nedegošs)
nominālā pretestība ūdens tvaika difūzijai	MU $\rightarrow$	MU1 ($\mu \approx 1,0$)
biezuma pielādes klase	T $\rightarrow$	T4
dimensiju stabilitāte	DS $\rightarrow$	DS(70,-) ($\leq 1,0\%$)
gaisa plūsmas pretestība	AFr $\rightarrow$	AFr5 ($\geq 5,0$ kPa s/m ²)

IZMĒRI UN IEPAKOJUMS :

indekss	biezums [mm]	platums [mm]	garums [mm]	pretestība RD [m ² K/W]	paka [m ²]	paleta [nūjas]	paleta [m ²]
2094466	50	565	1 250	1,50	8,48	24	203,40
2094467	100	565	1 250	3,00	4,24	24	101,70
2094468	150	565	1 250	4,50	2,83	24	67,80
2094469	50	610	1 250	1,50	9,15	24	219,60
2094470	100	610	1 250	3,00	4,58	24	109,80
2094471	150	610	1 250	4,50	3,05	24	73,20

PIELIETOŠANA:



jumtam



sienas, ventillejamās fasādes, starpmūra



koka un metāla karkasiem



starp sienas

DOKUMENTĀCIJA :

- Eksploataācijas Īpašību Deklarācija
<https://dop.ursa.com/> nr.: skatiet produkta etiķeti
- Produkta kods: **DP33 MW-EN13162-T4-DS(70,-)-MU1-AFr5**
- Produkti nav bīstami un nesatur bīstamas vielas 2006.gada 18.decembra Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes Regulas nr. EK 1907/2006 (REACH) un tās grozījumu 31. un 33.panta izpratnē.
- Higijēnas sertifikāts produktiem, kas ražoti Dąbrowa Górnicza rūpnīcā.
- URSA GLASSWOOL produkti no Dąbrowa Górnicza rūpnīcas atbilst EUCB, RAL.
- Minerālvates rūpnīca Dąbrowa Górnicza ir sertificēta saskaņā ar: EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015; PN-ISO 45001:2018.
- Produkts, tiek izmantots kā izolācija ēkās, ļauj izpildīt ēku sertifikācijas prasības sistēmās BREEAM un LEED.
- URSA iesaka izmantot Termo kalkulatoru, ar kuru var pārbaudīt siltumizolācijas izvēles pareizību lielākajā daļā pielietojumu veidu, ņemot vērā valdošos termiskos un mitruma apstākļus, kā arī atbilstību pašreizējām un nākotnes minimālās siltumizolācijas prasībām.
- Minerālvates izstrādājumi, kas ražoti Dąbrowa Górnicza ražotnē, atbilst III tipa Vides Deklarācijai saskaņā ar PN-EN 15804+A1:2014-04.

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 268 01 29
www.ursa-lv.com

Pārdošanas birojs
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
tel. +48 22 87 87 760
kontakt.ursa.pl@etexgroup.com



ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

